

THORO™ DRYJOINT

Argamassa impermeável para o rejuntamento de ladrilho, pedra, betão e outros materiais minerais

1. Uso

- Para o rejuntamento da obra de arte de ladrilho e a alvenaria de pedra.
- Para o rejuntamento das secções dos tubos de drenagem e rede de esgotos, conferindo uma selagem impermeável.

2. Benefícios

- Duradouro
Permeável ao vapor de água.
Impermeável à água.
Resistente aos ciclos congelação/degelo.
- Rentável
Fácil de misturar.
Não requer manutenção.
- Fácil de aplicar
Aplicável sobre substratos húmidos.
Para limpar o equipamento basta lavá-lo com água.
- Respeita o meio ambiente.
À base de cimento.
Sem dissolventes.

3. Descrição

O **THORO DRYJOINT** é uma mistura de cimentos Portland, agregados cuidadosamente graduados e aditivos, em forma de pó. Depois de misturado com água limpa ou combinado com ACRYL 60 e água, forma uma argamassa adequada para ser aplicada à colher de pedreiro ou mediante pistola de extrusão.

dos stocks para não exceder o limite de tempo de armazenagem do produto, que é de 12 meses para as latas e de 6 meses para os sacos.

9. Aplicação

9.1 Preparação do substrato

A junta tem que estar limpa, isenta de óleo, graxa, tinta, pó ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aderência. Para obter resultados óptimos, todas as juntas a tratar devem ser esvaziadas até uma profundidade equivalente à largura da junta mais 50% ou mais, até ser encontrado o material são.

4. Dados do produto

Propriedades físicas típicas^(a)

Tamanho máximo do agregado	0.8 mm
Resistências depois de 28 dias	N/mm ²
À compressão	45
À tracção	3.7
À flexão	6.6

(a) Valores típicos. Todos os ensaios foram realizados a uma temperatura controlada de 21° C.

5. Cores

Standards: cinzento e branco.

Oferece-se em outras cores, sob encomenda, sob uma quantidade mínima por pedido.

6. Consumo

25 quilos de **THORO DRYJOINT** em pó podem preencher uma junta de 10 mm x 15 mm x 87.5 m de comprimento.

530 cm³/kg de pó.

7. Apresentação

Saco e lata de 25 kg.

8. Armazenagem

O **THORO DRYJOINT** deve ser armazenado debaixo de um sítio coberto e separado do chão. Não empilhar mais de 2 latas ou 6 sacos. Proteger o produto de todas as fontes de humidade e da congelação. Prever a correcta rotação

importante é a consistência do material resultante da mistura. O **THORO DRYJOINT** pode ser empregue com uma consistência seca, adequada para ser aplicado com pazinha, ou com uma consistência plástica, mais adequada para ser aplicado com pistola de extrusão.

Mistura mecânica

Deitar o pó no líquido de mistura, utilizando um acessório misturador THORO EZ acoplado a um furador eléctrico a baixa velocidade (400-600 rpm). Deixar a mistura repousar durante 5 minutos para permitir a plena saturação do pó.

Tornar a misturar acrescentando se for

Todos os resíduos devem ser eliminados mediante jacto de água limpa ou projecção de ar comprimido.

9.2 Mistura

Densidade em húmido	2.17 kg/dm ³
Tempo de manipulação	45 minutos
Endurecimento final	215 minutos

Líquido para a mistura:

O **THORO™ DRYJOINT** pode ser misturado com água limpa ou com uma mistura de THORO ACRYL 60 e água. Para a maioria das aplicações será suficiente efectuar a mistura só com água; quando seja necessário incrementar as propriedades físicas, ou quando as condições de cura sejam muito severas (por exemplo: temperaturas superiores a 25° C.) recomenda-se a adição de THORO ACRYL 60.

- ± 3.7 litros (3.4-4.0) de água limpa / 25 kg pó.
- 1 parte de ACRYL 60 / 3 partes de água limpa:
±3.4 litros (3.15-3.65) líquido / 25 kg pó.

A quantidade de líquido variará ligeiramente, dependendo das condições ambientais. Não exceder a quantidade máxima recomendada. O factor mais

C. ou quando se prevê que isto sucederá nas 24 horas seguintes.

Depois de preparar as juntas, deverá humedecê-las tendo cuidado para não se formarem acumulações de água. Empurrar firmemente a argamassa **THORO DRYJOINT** para o interior da junta com uma pazinha apropriada para efectuar rejuntamento, assegurando a perfeita compactação. Para aplicar a argamassa mais rapidamente, carregar a argamassa numa pistola manual ou mecânica e preencher as juntas desde o fundo para o exterior.

Deixar a argamassa endurecer correctamente antes de realizar texturas em relevo.

9.4 Processo de cura

Em condições de cura severas, pulverizar a argamassa, uma vez iniciado o endurecimento, durante tanto tempo quanto seja possível. Proteger da chuva até ao fim do endurecimento.

Tornar a misturar excessivamente, se for necessário, uma pequena quantidade de líquido, até obter a consistência pretendida.

Mistura manual

Misturar o líquido de mistura ao pó com uma colher de pedreiro. Deixar a mistura de **THORO DRYJOINT** repousar durante 10 minutos para permitir a plena saturação. Tornar a misturar, acrescentando, se for necessário, uma pequena quantidade de líquido até obter a consistência pretendida.

Advertência

É particularmente importante deixar a mistura de **THORO DRYJOINT** repousar antes de aplicá-la à pistola, dado que uma consistência excessivamente seca poderia obturar a ferramenta. A argamassa pode ser novamente misturada por um período de até 45 minutos depois da mistura inicial. Não tornar a misturar se o produto já começou a endurecer. Não misturar excessivamente.

9.3 Aplicação

Não aplicar o **THORO DRYJOINT** sobre substratos congelados, bem como no caso de a temperatura ser inferior a 5°

9.5 Limpeza e salpicos

O material não endurecido pode ser facilmente eliminado com água.

10. Saúde e segurança

O **THORO DRYJOINT** é um produto à base de cimento e, portanto, pode causar irritações da pele e/ou olhos. O utente deve utilizar luvas e óculos de protecção. Recomenda-se utilizar máscaras de protecção anti-pó. Lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos de produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos. Caso a irritação persistir, a pessoa afectada deverá receber cuidados médicos.

Em caso de ingestão accidental, dar de beber água ou leite, tratar sintomaticamente e consultar o médico.

Sob pedido, disponibiliza-se a Ficha de Dados de Segurança do produto.