

THORO™ GLAZE SG®

Revestimento protector para betão e alvenaria, incolor e semi-brilhante

1. Aplicações

Em sítios onde se requer um revestimento transparente, semi-brilhante, lavável e de efeito protector, resistente às condições climáticas. Adequado para ser usado em interiores e exteriores. Por exemplo:

- betão bujardado
- betão arquitectónico
- rebocos de cimento ornamental colorido
- alvenaria

Não adequado para pavimentos.

Não adequado para tijolos leves, superfícies de ardósia ou cerâmica.

2. Benefícios

- Não contém dissolventes.
- Extremamente duradouro. Resistente aos raios ultravioleta, aos álcalis e à poluição atmosférica.
- Resistente às condições climáticas.
- Fácil de limpar
- Permeável ao vapor de água. Permite a «respiração» do substrato.
- Excelente aderência.

3. Descrição

O **THORO GLAZE SG** é uma emulsão, em água, de resinas acrílicas. Fornecido em forma de líquido leitoso pronto para aplicar. Depois de seco, o **THORO GLAZE SG** forma uma película transparente.

8. Preparação

A superfície a tratar deve ser estruturalmente sólida.

Eliminar todos os restos de outros produtos, graxa, tinta e outras matérias estranhas que possam impedir uma aderência apropriada.

Reparar todas as fendas, juntas deterioradas e cavidades com **THORO THORITE**, **THORO STRUCTURITE 300** ou **THORO DRYJOINT** e deixar curar durante três dias.

Eliminar o material orgânico raspando, escovando ou aplicando jactos de água.

4. Dados do produto^(a)

Densidade em estado húmido	1,026 ± 0,005% kg/l
Teor de matéria seca	15,5 ± 0,5% do peso
Tempo de conservação	12 meses
Permeabilidade ao vapor de água	μH ₂ O = 21

(a) Valores típicos. Todos os ensaios foram realizados a uma temperatura controlada de 21° C.

5. Rendimento

O rendimento depende em grande medida da rugosidade e da porosidade do substrato.

Em superfícies lisas e densas, o rendimento é de 0,1 l/m². No entanto, em superfícies rugosas e porosas este valor pode incrementar-se até 0,4 l/m² ou mais.

6. Apresentação

Latas de 20 L ou bidons de 220 L.

7. Armazenagem

- O produto deve ser armazenado num sítio protegido.
- A temperatura ambiente deve ser de, no mínimo, 5° C.
- Não empilhar mais de 4 latas.
- Proteger o produto contra a congelação e a humidade.
- Prever a correcta rotação dos stocks para não exceder o limite de tempo de armazenagem do produto.

- Para obter um revestimento de protecção óptimo, aplicar o **THORO GLAZE SG** em duas camadas.
- Aplicar o **THORO GLAZE SG** seguindo um movimento fluido evitando a sobreposição das camadas que já estejam secas.
- Esperar, pelo menos, uma hora antes de aplicar a segunda camada.
- O equipamento, salpicos e manchas devem ser imediatamente lavados com água.

10. Tempo de secagem

todos os esporos presentes no substrato devem ser eliminados com um produto fungicida apropriado, o qual deverá ser eliminado com água em abundância depois de concluir o tratamento.

Deixar as superfícies preparadas secarem totalmente antes de aplicar a primeira camada de **THORO GLAZE SG**.

No caso de rebocos de cimento ou betões novos, deixá-los endurecer pelo menos durante 28 dias antes de aplicar o **THORO GLAZE SG**.

9. Aplicação

- Não aplicar o **THORO GLAZE SG** se a temperatura ambiente ou a temperatura do substrato for inferior a 9° C. ou se se prevê que isto sucederá nas 24 horas seguintes.
- Mexer ligeiramente o **THORO GLAZE SG**. Aplicar com brocha de pintura, rolo ou equipamento de projecção a baixa pressão.

Aproximadamente 1 hora a 20° C. Não aplicar o **THORO GLAZE SG** se as temperaturas são inferiores a 9° C.

11. Higiene e segurança

O **THORO GLAZE SG**, essencialmente, não é perigoso, mas recomenda-se usar luvas e óculos de protecção.

Lavar imediatamente com água limpa em abundância os salpicos de produto que atingirem acidentalmente a pele ou os olhos.

Caso a irritação persistir, a pessoa afectada deverá receber cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, beber muita água e dirigir-se obrigatoriamente ao médico. Não permitir em nenhum caso que a pessoa afectada vomite.

Sob pedido, disponibiliza-se a Ficha de Dados de Segurança do produto.